Pro 9750™

Adhésif haut de gamme pour plinthes

Pro 9750 est un adhésif de qualité supérieure, sans solvant, qui ne tache pas, au pouvoir piégeant élevé et spécialement conçu pour les plinthes de vinyle, de caoutchouc et de tapis. Pro 9750 est facile à utiliser et à nettoyer; il résiste à la dégradation due à la migration de plastifiants et est formulé avec une protection antimicrobienne pour prévenir la croissance de la moisissure, des champignons et des bactéries. Pro 9750 est stable au gel/dégel jusqu'à -12 °C.

Usages

- **Pour l'installation des plinthes de vinyle, de caoutchouc et de tapis ;**
- **Utiliser pour l'installation des marches d'escalier ;**
- **Formule sans solvant pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur ;**
- **Formule d'une couleur pâle qui ne tache pas ;**
- **Un pouvoir piégeant élevé et une grande force d'adhérence préviennent le glissement durant l'installation et maintiennent fermement les coins ;**
- **Protection antimicrobienne résistant à la croissance de la moisissure, des champignons et des bactéries ;**
- **Prévient la dégradation due à la migration de plastifiants des plinthes en vinyle ;**
- **Facile à appliquer et à nettoyer ;**
- **Formule stable au gel/dégel ;**
- **Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.**

Substrats appropriés

- Panneaux de gypse ;
- Plâtre ;
- Murs de maçonnerie, de béton et de brique ;
- Résidus de peinture à base d'eau sur des substrats poreux ;
- Bois, tel que contreplaqué avec la classification A.P.A.

Emballages

Cartouche de 850 ml (28,7 oz), seau de 4 L (1,05 gal US), seau de 10 L (2,6 gal US), seau de 15,1 L (4 gal US)

Restrictions

- Pour des installations intérieures seulement.
- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F).
- Ne pas appliquer sur des surfaces non poreuses, telles que les recouvrements muraux en vinyle, papier peint, carreaux de céramique, métal, peinture non poreuse ou autre.
- Ne pas employer ce produit si le substrat de béton comporte des conditions hydrostatiques ou des problèmes chroniques d'humidité.
- Ne pas employer sur des substrats poussiéreux ou sales ce qui pourrait réduire l'adhérence.
- Ne pas entreposer dans des températures extrêmes (chaudes ou froides) et protéger contre le gel à une température inférieure à -12 °C (10 °F).

Préparation de la surface d'appui

Examiner la zone d'installation pour s'assurer que toutes les surfaces sont saines et propres. 24 heures avant l'application, conditionner l'adhésif et poser la plinthe à plat à une température intérieure normale.

Mélange

Aucun mélange n'est nécessaire. Ce produit est prêt à être appliqué tel quel.

Application

1. Préparer la plinthe selon les instructions du fabricant pour l'ajuster aux coins intérieurs et extérieurs. Pour cette étape, vous pourriez avoir besoin d'un marqueur, d'un couteau et d'un fer à rainures.
2. Appliquer l'adhésif directement sur la plinthe avec une spatule dentelée à encoches en V de 3 mm (1/8") ou un applicateur de type pistolet approprié de 2, 3 ou 5 trous exerçant un mouvement en zigzag (la méthode avec un pistolet peut exiger une passe avec la spatule pour distribuer uniformément et prévenir l'apparition par transfert de marques de séchage lorsque l'adhésif est sec).
3. Il n'est pas nécessaire de le présécher; il peut donc être appliqué immédiatement.
4. Appuyer fermement la plinthe en place et rouler toute la surface avec un rouleau à main vers le point de départ pour prévenir l'étirement et l'ouverture des joints de la plinthe. Le roulement devrait également se faire de haut en bas pour pousser l'excès d'adhésif vers le bas de la plinthe pour prévenir tout débordement d'adhésif sur le haut de la plinthe.

Nettoyage

L'adhésif humide peut être nettoyé facilement avec un chiffon propre et une eau tiède savonneuse. L'adhésif séché peut être enlevé en utilisant de l'essence minérale ; cependant, on doit prendre des précautions pour éviter la décoloration ou d'autres effets négatifs sur le matériau de base.

Pro 9750™ suite

Données Techniques pour le Pro 9750 (@ 23 °C (73 °F) et 50 % HR)

Temps d'affichage : ..... Jusqu'à 20 minutes
Délai de séchage : ..... 24-48 heures
Gravité spécifique : ..... 1,30-1,40 kg/L (10,8-11,6 lb/gal)
pH : 8-10
Consistance : ..... Crémeuse et facile à étaler
Contenu de COV (selon le règlement # 1168 du SCAQMD de la Californie) : 41 g/L
Odeur : ..... Très faible
Stabilité gel/dégel : ..... 5 cycles à -12 °C (10 °F)
Contenu de solides : 50-65%

Couverture approximative

	Couverture par mètre linéaire (pied linéaire)		
3 x 3 x 3 mm (1/8" x 1/8" x 1/8") Spatule dentelée à encoches en V	Plinthe 6,4 cm (2.5")	Plinthe 10,2 cm (4")	Plinthe 15,2 cm (6")
849 ml (28,7 oz)	21-29 (70-95)	12-18 (40-60)	9-12 (30-40)
3,79 L (1 gal US)	94-123 (310-405)	58-76 (190-250)	40-52 (130-170)
10 L (2,6 gal US)	240-300 (790-985)	150-185 (490-610)	100-125 (330-410)
15,1 L (4 gal US)	393-462 (1290-1515)	244-287 (800-940)	165-194 (540-635)

Temps de Conservation
12 mois si conservé dans son emballage original non ouvert et entreposé dans un endroit sec. Protéger contre le gel à une température inférieure à -12 °C (5 °F)

Santé et sécurité
Pour les directives complètes, se référer aux fiches signalétiques de santé et sécurité (FSSS).

Garantie

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

Pour toute information:

Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou (Québec), Canada H1J 1B4
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca